

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
 Федеральное агентство по недрному хозяйству
 Федеральное государственное унитарное предприятие
 «Институт научно-исследовательский институт геологии и гидрогеологии почв, грунтов и скважин»
 иФНЦ «ГИИГ»

Лабораторно-технологический сертификационный испытательный центр
 Аттестат Федоративный с доводом по аккредитации № РОСС RU.0001.340145
 Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническим регулированию и метрологии
 САРК RU.0001.34036
 Адрес места аккредитации: И.В. АРЧАС 14П, здание А, кабинет № 446, Абакан/6
 Аттестат пригодности компетенции по испытанию грунтов лаборатории (Россия)
 № РОСС RU.В503.04415.001.16.01.0020
 Свидетельство о соотвествии отраслевым требованиям ФИМС ВИМС № 0002
 Свидетельство о поверке лаборатории на соответствие методикам изысканий
 № 0030.03.2010-16250/0347-Н-026
 120095, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Зоиева 2
 Тел.: +7(843)2364794, факс: +7(843)2364704, e-mail: arsic@geodis.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 63-Т/И-14
от 02.10.2014г. (на 2 листах, лист 1)

Заказчик: ЗАО «ГУС», Филиал ЗАО «ГУС» Завод «КЕГРА»

Договор № 474/14

Объект исследования: камень керамический 14,3НФ

Дата проведения анализа: 2014-октябрь 2014г.

Методы анализа: определение размеров, плоскости изделий, перпендикулярности граней, наличия трещин, наличия известковых включенияй, наличия высоллов, предела прочности к скатию, морозостойкости, средней плотности, водопоглощения, грунты по геотехническим характеристикам.

Таблица 1

Определение размеров изделий, наличия трещин, перпендикулярности, плоскости граней


Номер образца	Кол-во боковых трещин, шт	Размеры, мм			Перпендикулярность смежных граней, мм	Плоскость граней, мм
		Длина	Ширина	Толщина		
1	2	3	4	5	6	7
1	1	509,3	249,5	220,0	1,0	1,0
2	1	509,3	250,7	220,5	0,5	1,0
3	0	510,7	248,9	220,7	1,0	1,0
4	0	509,8	250,0	220,4	1,0	1,5
5	0	509,7	249,5	219,5	1,5	1,5
6	2	508,3	250,1	220,5	1,5	1,0
7	0	511,0	248,8	220,8	1,0	1,5
8	1	508,6	249,7	219,8	2,5	2,0
9	0	509,3	250,5	221,0	1,0	0,5
10	1	511,8	249,9	219,0	0,5	0,5
11	2	509,5	249,2	220,3	1,5	1,0
12	0	510,7	248,6	219,5	2,0	0,5
13	1	509,1	249,9	219,5	1,0	1,5
14	0	511,3	251,0	219,2	1,5	1,5
15	2	508,8	249,3	219,3	1,5	1,0
16	0	510,7	250,6	219,2	1,0	0,5
17	2	510,3	248,8	219,9	2,0	1,5
18	1	511,8	248,6	219,2	2,0	1,0
19	0	509,8	248,7	219,5	0,5	1,0
20	0	508,2	248,9	219,5	2,0	0,5

Руководитель АТСИЦ

Руководитель ТИЦ

1.3. Лыгина

А.С. Чекмарев



Продолжение протокола № 63-Т/И-14, лист 2

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7
21	1	510,8	248,8	220,8	1,0	1,5
22	0	509,3	248,9	219,5	0,5	0,5
23	2	508,7	250,5	219,5	1,0	1,0
24	1	511,7	249,3	219,2	1,0	0,5
25	0	508,8	249,8	220,7	1,5	1,0

По значениям отклонений от名义ных размеров, отклонений от неравнократности и плоскостности граней все представленные образцы соответствуют требованиям соответственно п.п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 ГОСТ 530-2012. По наличию дефектов внешнего вида изделия соответствуют п.5.1.4 ГОСТ 530-2012.

Таблица 2

Определение наличия высолов, известковых включений, водонглощения, средней плотности, предела прочности камня при сжатии.

Номер образца	Наличие высолов	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	Суммарная площадь отковов при определении наличия известковых включений, см ²	Средняя плотность с пустотами, кг/м ³	Водонглование, %	Предел прочности при сжатии, МПа
1	отсутствуют	1,22	0,8	770	12,6	11,8
2	отсутствуют	1,20	0,6	770	12,0	11,2
3	отсутствуют	1,26	1,4	770	13,4	11,0
4	отсутствуют	1,18	0,7	760	12,8	11,0
5	отсутствуют	1,24	2,1	770	12,8	10,6

По отсутствию высолов (п. 5.1.3), значениям водонглования (п. 5.2.4), скорости начальной абсорбции воды (п. 5.2.5) и суммарной площасти отковов, вызванных наличием известковых включений, (п. 5.1.2) изделия соответствуют требованиям ГОСТ 530-2012. По значениям средней плотности изделия относятся к классу 0,8 и соответствуют п. 5.2.1 ГОСТ 530-2012. По прочности к сжатию керамические камни соответствуют марке М100 (п. 5.2.3 ГОСТ 530-2012).

Контроль морозостойкости проводился при объемном замораживании. Количество циклов замораживания-оттаивания = 50. По результатам определения морозостойкости на керамических камнях видимых признаков повреждений не обнаружено (п.5.2.7), по наличию и качеству дефектов удовлетворяют п. 5.1. Согласно п.п. 4.1.4 и 5.2.7, изделия соответствуют марке по морозостойкости F50.

По теплотехническим характеристикам изделие относится к группе высокой эффективности. Определение коэффициента теплопроводности кладки проводилось на фрагменте стены 2,0×2,0×0,39м согласно п.7.14 ГОСТ530-2012. На основании значений коэффициентов теплопроводности, полученных экспериментально при различных значениях влажности камня в кладке, были рассчитаны значения коэффициента теплопроводности для абсолютно сухой стены: $\lambda_a = 0,144 \text{ Вт}/\text{м}^{\circ}\text{C}$, для условий эксплуатации А (влажность 1%); $\lambda_a = 0,150 \text{ Вт}/\text{м}^{\circ}\text{C}$ и Б (влажность 1,5%); $\lambda_a = 0,154 \text{ Вт}/\text{м}^{\circ}\text{C}$.

Необходимо учесть, что экспериментальные и расчётные значения коэффициента теплопроводности фрагмента стены могут несколько отличаться от фактических, замеренных в условиях эксплуатации зданий. Влияние на значение могут оказывать: климатические условия района, эксплуатационный режим помещений, технология производства строительных работ, качество кладочного раствора, фактическая влажность кирпича, влажность стен и другие факторы.

Перечень нормативно-технической документации:

1. ГОСТ 530-2012. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.
2. ГОСТ 7025-91. Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водонглования, плотности и контроля морозостойкости.
3. ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.

Отбор проб: Образцы предоставлены Заказчиком. Акт приемки проб № 63-Т/И-14 от 16.12.2013 г.

Исполнитель: Николаев К.Г.

Дополнительные сведения: Отпечатано в 2-х экземплярах. Один экземпляр, отпечатанный на бланке с логотипом, передан Заказчику, 2-й экземпляр передан в КДЦ АТСИЦ. Копии протокола недействительны.

Руководитель АТСИЦ



1.3. Лыгина

Руководитель ТИЦ



А.С. Некмарин